



ZIO... Zaprawa iniekcyjna

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie konstrukcji stalowych, szyn, regałów, konsol, bram, fasad, elementów okiennych, do: cegły pełnej, kratówki, bloków pełnych wapienno-piaskowych, z betonu lekkiego i komórkowego, pustaków wapienno-piaskowych i ceramicznych, oraz w betonie niezarysowanym

Materiał

Bezstyrenowa zaprawa winyloestrowa

Dodatkowe informacje

ZAWARTOŚĆ

W skład kompletu wchodzi:

1 pojemnik 300 ml + 2 mieszalniki UWAGA! Zaprawa iniekcyjna ZI300 (wersja letnia) bez styrenu, do wklejania przy pomocy standardowych pistoletów do silikonu

Zalety: Wysoka wytrzymałość hybrydowa zaprawy do najwyższych obciążeń

we wszystkich materiałach budowlanych. Uniwersalny system do stosowania

na palcu budowy. Nadaje się do kotwienia prętów zbrojeniowych.

Pierwszy na

świecie system iniekcyjny z aprobatą do betonu, kotwienia prętów zbrojeniowych, bloków pełnych, pustaków i gazobetonu.



Czas wiązania

Temp. opakowania (zaprawy)	Czas żelowania (montażu)	Temperatura podłoża	Czas wiązania
+ 5°C- +10°C	20 min.	+ 5°C- +10°C	3 godz.
+10°C- +20°C	10 min.	+10°C- +20°C	2 godz.
+20°C- +30°C	6 min.	+20°C- +30°C	60 min.
+30°C- +40°C	4 min.	+30°C- +40°C	30 min.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Zawartość (ml)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZIO300	653902	300	0,50	1
ZIO410	653910	400	0,70	1

Przykłady



